

Qualitätsbeschreibung für Esche Sägefurniere Deckschichten

Abmessung zu 192 mm breite Produkte	
Länge (in mm)	2210 ± 1 mm
Breite (in mm)	195, 8 + 0, 4/-0, 3
Stärke (in mm)	4,1 ± 0,1
Feuchtigkeitsinhalt (%)	5,5 – 6,5 % (netto)

Qualität

	Natur	Rustic
Allgemeine Farbwirkung	beinahe einheitlich	lebhaft
Muster	gemustert	kraftvoll gemustert
Farbunterschiede unter den Furnieren	ein wenig erlaubt	erlaubt
Gesunde, gut verwachsene Äste	bis 3 mm DM, keine schwarze keine in Gruppe 4 bis 5 Stk/Diele erlaubt	bis 15 mm DM keine schwarze, keine in Gruppe 2 Stk/Diele erlaubt
Gesunde aber gerissene Äste	nicht erlaubt	bis 10 mm DM keine schwarze, keine in Gruppe 2 Stk/Diele erlaubt
Ausgefallene Äste	nicht erlaubt	bis 5 mm DM 2 Stk/Diele erlaubt
Äste in Gruppe	nicht erlaubt	erlaubt
Gesunder Braunkern	nicht erlaubt	erlaubt, min. 1/4 max. 2/3 der Oberfläche schwarze nicht erlaubt
Natürliche Farbenverlauf, was mit von dem Grundfarbe unterschiedlich ist	nicht erlaubt	erlaubt
Verfärbungen, die während der Trocknung entstehen	nicht erlaubt	erlaubt
Kantenäste, Fauläste	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Risse	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Rindeeinwuchs	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Leistenabdrücke/ Fleck wegen Lager	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Querschüsselung	bis max. 0,5 mm Saitenhöhe ist erlaubt	
Längskrümmung	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Drehwuchs	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Kantenverkrümmung	erlaubt bis 1 mm Saitenhöhe auf der ganzen Länge der Diele	
Differenz vom Winkel	erlaubt 0,5 mm ganze Breite der Enden	
Insektenbefall	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Pilzenbefall	nicht erlaubt	nicht erlaubt
Andere, nicht aufgezählte Fehler	nicht erlaubt	nicht erlaubt

Jede Oberfläche müssen wenigstens mit Fräse bearbeitet, oder geschliffen sein,